

杭州新乐仕颜料有限公司
产品技术指标

Page: 1 of 2

产品名称: 氧化铁棕 4610

产品基本数据:

化学成分: 合成三氧化二铁 Fe_2O_3 /四氧化三铁 Fe_3O_4

产品类型: 棕色无机颜料

颜料索引号: 颜料红 101 (77491) / 颜料黑 11 (77499)

CAS NO.: 1309-37-1/1317-61-9 EC NO.: 215-168-2/215-277-5

颜料外观: 棕色固体粉末

颜料色差控制:

检测基于中油度醇酸数值体系:

原色: ΔE_{abL} 最大值 1.0

检测方法: ISO787/1

钛白粉冲淡: ΔE_{abL} 最大值 1.0

检测方法: ISO787/16

着色强度 (%) 95—105

检测方法: ISO787/16

颜料色差控制

基于水泥体系:

 ΔE_{cmc} 最大值 1.5

颜料冲淡比例为 3%

着色强度 (%) 95—105

颜料冲淡比例为 3%

Technical data

三氧化二铁(%) 检测方法: ISO1248/8		最小值 70
105°C挥发物 (%) 检测方法: ISO787/2		最大值 1.0
水溶盐 (%) 检测方法: ISO787/3		最大值 0.5
45µm 筛余物 (%) 检测方法: ISO787/7		最大值 0.5
pH 值 检测方法: ISO787/9	最小值 4.0	最大值 8.0
吸油量 (g/100g) 检测方法: ISO787/5	最小值 20	最大值 40
密度 (g/cm ³) 检测方法: ISO787/10	5.0	
震实密度 (g/cm ³) 检测方法: ISO787/11	1.0	

Package

1 吨 大包装袋

25 公斤 小包装袋

我司无论在口头上、书面上或试验上的技术意见均出于诚意, 但不做保证, 对第三者所有权亦然。用户对于我司供应的产品, 亦有责任进行试验, 以验证是否适合所拟定工艺和用途。由于对我司产品所进行的运用、用途和工艺均非我司所能控制, 因而应由用户本身负责。在我司的一般售货及交货条件范围内, 我司当然要供应品质一致的产品。